

## SELEZIONE RAPIDA delle GOMME SILICONICHE e applicazioni



codice prodotto	colore	viscosità Mps	densità g/cm³	rapporto mix Cat.	durezza Shore A	tempo di lavorabilità minuti	tempo di sformatura ore RT	resistenza lacerazione N/mm	resistenza alla trazione Mpa	allungamento a rottura %	ritiro lineare %	applicazione
<b>CONDENSAZIONE</b>												
KE 1416	bianco	35.000	1.19	5% CX32-1714	15	40	24	16	3	450	0,3	stampi ad altissima resistenza per gesso/poliestere
KE 1415	bianco	45.000	1.19	5% CX32-1714	20	40	24	20	4,2	400	0,3	stampi ad altissima resistenza per gesso/poliestere
KE 1417	bianco	25.000	1.14	5% Cat-1417-30	30	90	24	23	3,6	300	0,3	stampi ad altissima resistenza per poliuretano
<b>SILICONE IN PASTA</b>												
	grigio	PASTA	1.15	3-5% Cat F	25	15-40	da1 a 5	15	9	600	0,6	stampi a pelle per grandi dimensioni
KORAFORM K 20	traslucido	pastoso	1.10	5% B128	23	50	24	16	2,8	500	0.6	calchi verticali di grandi dimensioni

codice prodotto	colore	viscosità Mps	densità g/cm³	rapporto mix	durezza Shore A	tempo di lavorabilità minuti	tempo di sformatura ore RT	resistenza lacerazione N/mm	resistenza alla trazione Mpa	allungamento a rottura %	ritiro lineare %	applicazione
<b>POLIADDIZIONE</b>												
ALPASIL 32 LM	trasparente	24.000	1.08	1 : 1	34-36	30	5	3,8	17	300	≤0,1	stampi ad uso alimentare approvato BfR
KORAFORM A18	traslucido	9.000	1.08	1 : 1	18-20	6	20 min	3,5	15	400	≤0,1	produzione rapida oggetti , maschere , scenografie
KORAFORM A28	traslucido	21.000	1,06	10 : 1	28	90	16	5,6	22	400	≤0,1	stampi e controstampi per composito avanzato
KORAFORM A50	nero	28.000	1.35	10 : 1	48	60	12	4,6	9	300	≤0,1	stampi e controstampi per composito avanzato
MM 226	traslucido blu	18.000	1.06	1 : 1	26	7	1	20	5	590	≤0,1	sacchi a vuoto per stampa in autoclave
SEN 245	traslucido	59.000	1.09									prototipazione rapida
catalizzatore S-200 Standard	traslucido	40.000	1.09	10 : 1	39	120	12 h @60°C				≤0,1	catalizzatore standard
catalizzatore H-201 oil bleed	traslucido	40.000	1.09	10 : 1	39	120	12 h @60°C	15	6	350		catalizzatore con olio per sformature rapide
catalizzatore L-200 lungo pot-life	traslucido	35.000	1.09	10 : 1	36	24 h	48 ore 5 h @60°C	15	6	350		catalizzatore per lungo tempo di lavorazione
KE 1603	super trasparente	65.000	1.03	1 : 1	28	90	24	12	3.5	450	≤0,1	prototipazione rapida - realizzazione oggetti artistici - lenti
KE 1064	blu	120.000	1,29	10 : 1	65	180	24	12	5,5	280	≤0,1	controstampi di spinta
KE 1300T CAT-1300L-4	traslucido	75.000	1,07	10 : 1	20	90	24	12	4,5	600	≤0,1	stampi elastici per resine per colata
KE 1300T CAT-1300L-3	traslucido	65.000	1,07	10 : 1	28	90	24	14	5,9	550	≤0,1	stampi elastici per resine per colata
KE 1310ST CAT-1310	traslucido	75.000	1,07	10 : 1	40	90	24	23	5,9	380	≤0,1	stampi elastici per resine per colata
RTV 4260 V	viola	19.000	1.35	10 : 1	38	60	12	32	6.3	500	≤0,1	controstampi per composito avanzato palloni per stampa calotte

