

GOMME SILICONICHE

SPECIFICHE	SEN 245 – S200	SEN 245 – H201 (con olio)	KE-1603-A/B
Colore	trasparente	trasparente	Super trasparente
Viscosità dopo mix Pa.s	40	40	/
Rapporto miscelazione	10 : 1	10 : 1	1 : 1
Durezza Shore A (24h)	39+/-2	39+/-2	28+/-2
Tempo di lavorabilità	120	120	90
Tempo di sformatura	2h a 60°	2h a 60°	24h a 23°
Resistenza lacerazione kn/m	15	15	12
Resistenza trazione mPa	6	6,3	3,5
Allungamento a rottura %	310	350	450
Ritiro lineare %	< 0,1	< 0,1	< 0,1

